



Calle Melilla 1 Pl.Ind. Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B19215211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Denominación del Material	ASPEN POOL MULTICOLOR (PRC) 30X60 /07
Formato (cm.)	30X60
Color	MULTICOLOR
Nombre de la serie	ASPEN POOL
Familia	NO RECTIFICADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proceso de fabricación	Baldosa cerámica prensada en seco		
Grupo de absorción (ISO 13006)	Bla		
Acabado	Esmaltado (GL)		
Rectificado	NO		
Tipo de pasta	Pasta STD		
Acabado superficial	Esmaltado (GL)		
Formato de fabricación (mm)	300x600x9		
Clasificación Estética y Destonificación	V.2		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de Agua	$E \leq 0,5 \%$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	$> 1300 \text{ N}$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm ²)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)	6	UNE EN ISO 67-101-92
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante Clase 2	UNE EN 16165

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

CERTIFICACIONES Y MARCADO CE



NOTAS IMPORTANTES

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.