



Calle Melilla 1 Pl.Ind. Colomer APD 194  
12200 Onda (Castellón) Spain  
C.I.F. B19215211



## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Denominación del Material | MATT EASY BLOCK AMBER (PRC) 32X62,5 /05 |
| Formato (cm.)             | 32X62,5                                 |
| Color                     | AMBAR                                   |
| Nombre de la serie        | EASY                                    |
| Familia                   | NO RECTIFICADO                          |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                 |                                   |  |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| Proceso de fabricación                          | Baldosa cerámica prensada en seco |  |                    |
| Grupo de absorción (ISO 13006)                  | Bla                               |  |                    |
| Acabado                                         | Esmaltado (GL)                    |  |                    |
| Rectificado                                     | NO                                |  |                    |
| Tipo de pasta                                   | Pasta STD                         |  |                    |
| Acabado superficial                             | Esmaltado (GL)                    |  |                    |
| Formato de fabricación (mm)                     | 320x625x8,8                       |  |                    |
| Clasificación Estética y Destonificación        | V.2                               |  |                    |
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | Cumple la norma                   |  | UNE EN ISO 10545-2 |

## PROPIEDADES FÍSICAS

|                                               |                                       |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Absorción de Agua                             | $E \leq 0,5 \%$                       | UNE EN ISO 10545-3   |
| Fuerza de rotura (S)                          | $> 1300 \text{ N}$                    | UNE EN ISO 10545-4   |
| Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ) | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$              | UNE EN ISO 10545-4   |
| Resistencia a la abrasión superficial (PEI)   | 4                                     | UNE EN ISO 10545-7   |
| Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C      | $< 9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ | UNE EN ISO 10545-8   |
| Resistencia al choque térmico                 | Cumple la norma                       | UNE EN ISO 10545-9   |
| Resistencia al cuarteo                        | Cumple la norma                       | UNE EN ISO 10545-11  |
| Resistencia a la helada                       | Cumple la norma                       | UNE EN ISO 10545-12  |
| Dureza al Rallado Superficial (MOHS)          | 6                                     | UNE EN ISO 67-101-92 |
| Resistencia al deslizamiento                  | Antideslizante Clase 1                | UNE EN 16165         |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                                          |                 |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas     | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | Mínimo HB       | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | Mínimo LB       | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas                                | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-14 |

## CERTIFICACIONES Y MARCADO CE



## NOTAS IMPORTANTES

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.